

## Postup prác – príprava

Miešanie na stavbe s aktívnym koncentrátom **LUDIKON<sup>®</sup>** pre výrobu špeciálnej odvlhčovacej omietky pre vlhké a soľami znečistené murivo

- Použitie: vnútorné a vonkajšie -

### Podklad pre omietku / Príprava

- Úplne odstráňte staré omietky najmenej 1m nad viditeľnú a merateľnú oblasť zavlhnutia
- Odstráňte maltu v medzerách v murive do hĺbky cca 2cm a vyčistite ich
- Podklad omietky musí byť dostatočne pevný (treba odstrániť nesúdržné časti omietky, prach a nečistoty)
- Chýbajúce časti muriva a tehly musia byť domurované
- Je dôležité ubezpečiť sa, že nie je v murive prítomná žiadna sadra, ktorá sa zvykne používať pri montáži elektrického vedenia. (možno použiť iba Fixcement alebo lepidlo na báze cementu)

Používajte iba hladké, čisté spádové miešačky.

Odporúčame: spádové /lopatkové miešačky – s objemom najmenej 110 - 140 litrov.

Čerpadlá na maltu: sú podmienene možné používať.

**Kontinuálne miešačky: nie sú vhodné!**

### Príprava materiálov

Čistá voda + praný piesok (0-2, 0-3 alebo 0-4 milimetra) + koncentrát **LUDIKON<sup>®</sup>** + Cement (CEM I / II 32,5 R). Žiadne vápno alebo chemické prísady sa nesmú pridávať!

Množstvo vody závisí na vlastnej vlhkosti piesku.

V prípade potreby pridajte potrebné množstvo vody.

### Čas miešania

Miešacie časy sa vzťahujú na čas miešania pomocou spádovej miešačky !

Doba miešania sa meria po pridaní všetkých materiálov (v závislosti na rýchlosti miešačky) a je 10 - 15 min. Pozor! **Nemiešať viac ako 15 minút!**

### Doba tuhnutia

Minimálny časový interval medzi každú operáciou je 1 deň alebo dlhšie.

**Ideálna hmotnosť čerstvej malty: 1 Liter cca. 1100 g – 1300 g**

**Vezmite prosím na vedomie nasledujúce:**

**Dbajte na predpísanú dobu miešania!**

**Nepoužívajte žiadne chemické prísady!**

**Pozorne si prečítajte návod na miešanie a dodržujte ho!**

**Podklad omietky viackrát riadne navlhčite!**

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte f. Aquastop.

Pre našich zástupcov poskytneme bezplatné školenie.



Distribúcia produktov pre výrobu  
sanačných omietok a mált.

## Pokyny pre miešanie

Miešanie na stavbe s aktívnym koncentrátom **LUDIKON®** pre výrobu špeciálnej odvlhčovacej omietky pre vlhké a soľami znečistené murivo

- Použitie: vnútorné a vonkajšie -

### **Spojovacie malta / Podhoz**

**Doba miešania 10 minút**

cca. **8 – 12 Litrov vody** + **48 Litrov piesku** (4 x 12 L stavebné vedro) + **1 vrečko 200g koncentráta LUDIKON** + **25 kg Cementu** (CEM II 32,5 R)

Po 5-tich minútach miešania sa pridá zostávajúca voda na vytvorenie správnej konzistencie podhozu. Podhozom pokryť celú plochu v hrúbke 5 mm. Povrch ponechať drsný. Neuhladzovať ! Pred aplikáciou podhozu podklad riadne navlhčiť !

### **Jadrová omietka (hrubá)**

**Doba miešania 10-15 minút**

cca. **5 – 10 Litrov vody** + **48 Litrov piesku** (4 x 12 L stavebné vedro) + **1 vrečko 200g koncentráta LUDIKON** + **25 kg Cementu** (CEM II 32,5 R)

Minimálna celková hrúbka omietky je 20 mm. Omietku iba sťahovať latou, nie uhládzať ! Väčšie hrúbky nanášať po vrstvách maximálnej hrúbky 20mm.

**Celkové množstvo: cca. 70 – 80 Ltr. Podľa pokynov na miešanie**

### **Jemná omietka**

**na 50 kg jemnej omietky na báze vápennej alebo vápenno-cementovej + 1 vrečko 200g koncentráta LUDIKON**

Použiť čisté minerálne výrobky v spojení s koncentrátom. V prípade použitia špeciálnej povrchovej štruktúry kontaktujte f. Aquastop !

### **Nátery:**

Používať iba nátery s vysokou difúznou priepustnosťou. Odporúčame iba minerálne nátery.

### **Poznámky:**

Veľmi savé podklady a / alebo príliš rýchlo vysychajúce podklady v dôsledku prievanu, slnka, svetla, tepla a vetra niekoľkokrát dostatočné navlhčiť!

**Nedodržaním inštrukcií spracovania f. Aquastop nepreberá na seba záruku!**

**V podmienkach ako je tlaková, alebo presakujúca voda pôsobiaca na vrstvu omietky, záruku nemožno uplatniť!**

**Okrem našich inštrukcií pre spracovanie, treba taktiež dodržiavať všeobecné pravidlá, predpisy a normy v stavebníctve!**

Poradenstvo a otázky:

Email: [pilat@aquastop.sk](mailto:pilat@aquastop.sk)  
Web: [www.AQUASTOP.sk](http://www.AQUASTOP.sk)

**Aquastop**  
Továrenská 9  
956 33 Chynorany

Tel: **038/ 531 3901**  
**0907 756 015 - p. Pilát**